

Geforderte Parameter für Auftausalz NaCl nach DIN EN 16811-1

NaCl: min. 97%

Sulfat: max. 1,5%

Feuchte: max. 0,6% (trockenes Salz)

Kornklasse: F

Siebanalyse: **Feines Salz (Durchgang in % durch die Prüfsiebe)**

0,125 mm (max. 5)

0,8 mm (10 - 40)

1,6 mm (30 - 80)

3,15 mm (90 - 100)

5,0 mm (100)

Antibackmittel: 3 - 125 mg/ kg

pH-Wert 5 - 10 (10%ige Lösung)

Aluminium ≤ 50 mg/ kg

Arsen $\leq 2,5$ mg/ kg

Cadmium $\leq 2,0$ mg/ kg

Cobalt $\leq 2,0$ mg/ kg

Chrom $\leq 5,0$ mg/ kg

Kupfer $\leq 5,0$ mg/ kg

Quecksilber $\leq 0,5$ mg/ kg

Nickel $\leq 5,0$ mg/ kg

Blei $\leq 5,0$ mg/ kg

Zink $\leq 20,0$ mg/ kg